(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年12月2日(02.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

WO 2004/105159 A1

(51) 国際特許分類7:

H01M 2/02, 2/08 PCT/JP2004/004580

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2004年3月31日(31.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-142143 2003年5月20日(20.05.2003)


(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1006番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 海老 龍一郎 (EBI, Ryuichiro). 增本 兼人 (MASUMOTO, Kenjin). 北川 俊 治 (KITAGAWA, Toshiharu).
- (74) 代理人: 石原 膳 (ISHIHARA, Masaru); 〒5300047 大 阪府大阪市北区西天満3丁目1番6号辰野西天満ピ ル5階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: SEALED BATTERY

(54) 発明の名称:密閉電池



(57) Abstract: A sealed battery where an opening (2a) of a battery case (2) is sealed by an opening-sealing member, with an insulation gasket (7) provided between the battery case and the opening-scaling member, or by an opening-scaling unit (8). The opening-sealing unit (8) is constructed by staking the opening-sealing member in a filter (9) with an inner gasket (10) between the opening-sealing member and the filter. A sheet-like gasket (16) is provided on the opening-sealing member, and an opening (2a) of the battery case (2) is staked inward. This results that the opening is sealed by an insulation gasket (7) and the sheet-like gasket (16) or by the insulation gasket, the sheet-like gasket (16), and an inner gasket (10). The sealing is made with sufficient compression allowance provided.

(57)要約:電池ケース(2)の開口部(2a)を絶縁ガスケット(7)を介して封口部材若しくは封口部材をフィ ルター(9)内にインナーガスケット(10)を介してかしめてなる封口ユニット(8)にて封口した密閉電池に おいて、封口部

NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2004/105159

1

明細書

密閉電池

5 技術分野

本発明は密閉電池に関し、特に漏液防止性に優れたかしめ封口してなる密閉電池に関する。

背景技術

20

25

10 近年、携帯電子機器の小型化、薄型化、並びに高機能化の進展が著しく、それに伴ってその電源となる電池も小型、薄型で高容量化が要求されている。小型で高容量を可能にする電池としてリチウム系電池が有効であり、中でも扁平な角形のリチウムイオン二次電池は機器の薄型化に好適であり、繰り返し使用できる電池として携帯電話などの携帯電子機 15 器への適用が増加している。

ところで、角形密閉電池における封口構造として、電池ケースの開口部にガスケットを介して封口部材を配置し、電池ケースの開口部を内方にかしめ、ガスケットを圧縮して封口したものは、種々知られている(例えば、特開平8-162076号公報、特開2000-357495号参照。)

この種の密閉電池の構成例を図6を参照して説明すると、電池ケース21内には極板群と電解液からなる発電要素22が収容されている。電池ケース21の開口部21aの上端より所定の位置の外周面に環状溝を形成し、この環状溝によって内部に膨出形成された環状支持部23上に開口部24aを形成した受け板24が溶接固定されている。受け板24上に絶縁ガスケット25を介してプレート26が配置され、プレート26に発電要素22の一方の電極がリード27を介して接続されるととも

15

20

に、封口板26上に外部接続端子となるキャップ28が電気的に接続した状態で配置されている。この状態で電池ケース21の開口部21aの上端部を内方にかしめ加工することで、絶縁ガスケット25を介してプレート26が固定されて封口されている。絶縁ガスケット25は、プレート26の下面に接する底壁25aと電池ケース21の開口部21aの内周に接する上壁25bを有する角筒状で、その底壁25aに受け板24の開口部24aに対応する開口部25cを有し、かつ底壁25aの内面外周部に環状のシール突部29が突設されている。プレート26には、電池内圧の上昇によって破断する薄肉部26aが形成され、外部接続端子となるキャップ28にはガス放出穴28aが形成されている。

また、図7に示すように、図6のプレート26に代えて、封口ユニット30を配設されたものも知られている。封口ユニット30は、フィルター31内部に底壁32aと上壁32bを有する角筒状で、底壁32aに開口部32cが形成されたインナーガスケット32が収容配置されている。さらに、このインナーガスケット32の底壁32aの上下には、開口部32c内で相互に中央部が接続された椀部33a、34aを有する上下一対の上弁体33と下弁体34からなる安全機構35が配設され、電池内圧が上昇すると下弁体の椀部34aが破断し、上弁体の椀部33aが反転して通電経路が遮断されるように構成されている。安全機構35の上部にはPTC素子36と外部接続端子となるキャップ37が配置されている。この状態でフィルター31の開口部31aを内方にかしめ加工することで、インナーガスケット32を介してキャップ37、PTC素子36及び安全機構35が固定されて封口ユニット30が構成されている。

25 ところが、図 6 、図 7 に示すような構成では、電池ケース 2 1 の厚さ 寸法Wの小さい薄型電池においては、絶縁ガスケット 2 5 もしくは絶縁 ガスケット 2 5 及びインナーガスケット 3 2 の圧縮ポイントとなる上壁 25b、32bの厚さを十分に大きくすることができず、電池ケース21もしくは電池ケース21及びフィルター31の開口部21a、31aを内側にかしめて外部接続端子板となるキャップ28、37の上面との間で絶縁ガスケット25及びインナーガスケット32をかしめシールする際に、十分な圧縮代を確保することができないため、環状支持部23と電池ケース21の上端面との間の寸法d1もしくは電池ケース21の上端面との間の寸法d1及びフィルター31の上下端面間の寸法d2を規制してこれら電池ケース21もしくは電池ケース21及びフィルター31をかしめても、必要な圧縮代が確保できないので、封止性が確保されないことが多々発生し、漏液防止性に対する信頼性が低いという問題がある。

本発明は、上記従来の問題点に鑑み、薄型電池においても簡単で安価な構成にて密閉性が確保され、漏液防止性に対して高い信頼性が得られる密閉電池を提供することを目的とする。

15

20

10

5

発明の開示

上記問題点を解決するために、本発明の密閉電池は、電池ケースの開口部を絶縁ガスケットを介して封口部材若しくは封口部材をフィルター内にインナーガスケットを介してかしめてなる封口ユニットにて封口した密閉電池において、封口部材上にシート状ガスケットを配置し、電池ケースの開口部を内方にかしめて絶縁ガスケット及びシート状ガスケット、もしくは絶縁ガスケット、シート状ガスケット及びインナーガスケットにて密閉封口したものである。

この構成により、密閉電池の薄型化を達成するために、電池ケースの 25 開口部上端部若しくは封口ユニットのフィルター上端部にそれぞれ対応 する絶縁ガスケット、インナーガスケットの肉厚を厚くできなくても、 電池ケースの開口部上端部若しくはフィルター上端部と封口部材との圧 縮ポイントとなる部分にシート状ガスケットが介在しているため、これらのガスケットの総圧縮代を大きくとることができ、かしめ量に誤差が多少あっても確実に必要なシール性を確保でき、漏液防止性に対して高い信頼性を得ることができる。

また、シート状ガスケットが、絶縁ガスケットもしくは絶縁ガスケット及びインナーガスケットよりも弾性反発係数の大きい材料を用いると、シール性を一層向上させることができる。また、弾性反発係数が大きい材料は高価であっても、成形のための無駄になる材料の量が多い絶縁ガスケットもしくは絶縁ガスケット及びインナーガスケットとは違ってシート状ガスケットは無駄が少ないので、あまりコスト高になることもない。

そして、絶縁ガスケットまたはフィルター内にかしめて収容されているインナーガスケットの上面の肉厚を厚くし、電池ケースの開口部を内方にかしめて絶縁ガスケットもしくは絶縁ガスケット及びインナーガスケットにて密閉封口しても、肉厚部が上記シート状ガスケットと同様の作用を奏して同様の効果を奏することができる。

さらに、絶縁ガスケットおよび/またはインナーガスケットにかしめ 加工時の圧縮ポイントに環状のシール突起部を設けるとともにその上に 前記ガスケットよりも弾性反発係数が大きいシート状ガスケットを配置 することにより、絶縁ガスケットおよび/またはインナーガスケットの 底壁のシール突部によって弾性反発係数の大きいシート状ガスケットが 圧縮されるため、高温状態などの苛酷な条件下で長時間保存してもシール突部が変形するのを防止でき、十分な封口耐圧を確保することができる。

25

20

5

10

15

図面の簡単な説明

図1A~図1Bは、本発明の第1の実施形態の密閉電池を示し、図1

Aは全体斜視図であり、図1Bは図1AのA-A矢視拡大縦断側面図である。

図2A〜図2Bは、本発明の第2の実施形態の密閉電池における封口 ユニットを示し、図2Aは縦断側面図であり、図2Bはインナーガスケットのかしめ前の縦断側面図である。

図3は、本発明の第3の実施形態の密閉電池の要部の縦断側面図である。

図4は、本発明の第4の実施形態の密閉電池における封口ユニットの縦断側面図である。

10 図 5 は、本発明の第 5 の実施形態の密閉電池の要部の縦断側面図である。

図6は、従来例の密閉電池の要部の縦断側面図である。

図7は、他の従来例の密閉電池の要部の縦断側面図である。

15 発明を実施するための最良の形態

(第1の実施形態)

以下、本発明の第1の実施形態の密閉電池について、図1A~1Bを 参照して説明する。

図1A~1Bにおいて、1はリチウムイオン二次電池からなる扁平な 20 角形の密閉電池で、電池ケース2内に、正極板と負極板とをセパレータ を介して積層した極板群と電解液からなる発電要素3が収容されている。 電池ケース2の開口部2aには、その上端部2bより所定の位置の外周 面に環状溝を形成し、この環状溝によって内部に膨出形成された環状支 持部6上に開口部4aを形成した受け板4が溶接固定されている。

25 受け板 4 上に絶縁ガスケット 7 を介して封口ユニット 8 が配置され、 その状態で電池ケース 2 の開口部 2 a を内側にかしめ加工することで、 絶縁ガスケット 7 を介して電池ケース 2 と絶縁された状態で封口されて

15

20

いる。絶縁ガスケット7は、PPやPEの樹脂成形品にて構成され、その形状は、受け板4の上面と封口ユニット8の下面に接する底壁7aと電池ケース2の開口部2aの内周に接し、上壁7bを有する角筒状で、その底壁7aに受け板4の開口部4aに対応する開口部7cを有し、かつ底壁7aの上面の外周部に環状のシール突部7dが突設されている。

封口ユニット8は、底壁9aと周壁9bを有し、底壁9aに開口部9cを形成された角筒状の金属製のフィルター9を備えており、フィルター9と発電要素3の一方の電極がリード(図示せず)にて接続されている。なお、発電要素3の他方の電極は電池ケース2に接続されている。

フィルター9の内部に、底壁10aと上壁10bを有し、底壁10aに 開口部10cを形成された角筒状の絶縁性のインナーガスケット10が 収容配置されている。インナーガスケット10は、PPやPEの安価な 樹脂成形品にて構成されている。

インナーガスケット10の底壁10aの上下には、開口部10c内で相互に中央部が接続された椀部11a、12aを有する上下一対の上弁体11と下弁体12からなる安全機構13が配設されている。この安全機構13は、電池内圧が上昇すると下弁体の椀部12aが破断するとともに上弁体の椀部11aが反転して通電経路が遮断され、電池内圧を外部接続端子となるキャップ15に設けられたガス放出穴(図示せず)を通じて外部に放出するように構成されている。インナーガスケット10の底壁10aの上面の外周部には上弁体11の下面に圧接する環状のシール突部10dが突設されている。

安全機構13の上部には、封口部材として、開口部14aを有するPTC素子14と外部接続端子となるキャップ15とが配置され、その上にシート状ガスケット16が配置されている。このシート状ガスケット16はPPやPEの樹脂シートにて構成しても良いが、弾性反発係数の大きいポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やパーフルオロアルコ

キシアルカン(PFA)の樹脂シートを用いるのが好適である。

封口ユニット 8 は、フィルター 9 内にこのようにインナーガスケット 1 0、安全機構 1 3、 P T C 素子 1 4、外部接続端子となるキャップ 1 5 及びシート状ガスケット 1 6 を収容配置した状態で、フィルター 9 の 開口部 9 d を内側にかしめ加工して固定することで構成されており、そのキャップ 1 5 は、 P T C 素子 1 4、安全機構 1 3、フィルター 9、 及びリード (図示せず)を介して発電要素 3 の一方の電極に電気的に接続されている。

以上の構成によれば、厚さWの小さい、薄型の密閉電池1を実現するために、封口ユニット8のインナーガスケット10として、フィルター9の周壁9bに接し、圧縮ポイントとなる上壁10bの肉厚を、0.1~0.2mm程度の薄いものを用いた場合でも、かしめたフィルター9の閉口部9dをかしめる際に、キャップ15との間にインナーガスケット10の上壁10bと同じく0.1~0.2mm程度のシート状ガスケット16が重なって介在しているため、ガスケットの総圧縮代を大きくとることができ、フィルター9の閉口部9dのかしめ誤差が多少あっても確実に必要なシール性を確保でき、漏液防止性に対して高い信頼性を得ることができる。

特に、シート状ガスケット16が、インナーガスケット10よりも弾 性反発係数が大きいPTFEやPFAにて構成すると、シール性を一層 向上させることができ、かつこの種の材料は髙価であっても、インナー ガスケット10をこのような材料で構成した場合のように成形のために 多量の材料が無駄になるというようなことがなく、あまりコスト高になることもない。

25 シート状ガスケット16の弾性反発係数としては、絶縁ガスケットも しくは絶縁ガスケット及びインナーガスケットの弾性反発係数の2倍~ 5倍の範囲が、漏液防止性と配設可能な厚みの観点から好ましい。 以上の説明では、封口ユニット8におけるキャップ15上にシート状ガスケット16を配置し、フィルター9の開口部9dとキャップ15の間の圧縮ポイントにインナーガスケット10の上壁10bとシート状ガスケット16が二重に介在させた例を示したが、封口ユニット8上にも同様のシート状ガスケットを配置し、電池ケース2の開口部2aと封口ユニット8との間の圧縮ポイントに絶縁ガスケット7の上壁7bとシート状ガスケットとを二重に介在させても良い。

(第2の実施形態)

10

15

次に、本発明の第2の実施形態の密閉電池について、図2A~2Bを 参照して説明する。なお、以下の実施形態の説明において、先行する実 施形態と同一の構成要素については、同一参照符号を付して説明を省略 し、主として相違点についてのみ説明する。

本実施形態の封口ユニット8においては、インナーガスケット10のキャップ15の上面に接する部分に、図2Bに示すように、インナーガスケット10の側壁10eよりも外径側に膨出させた肉厚部17を形成している。この肉厚部17は、内径側に膨出させても機能的には同じであるが、内径側に膨出すると上弁体11、PTC素子14及びキャップ15の挿入配置が困難となるため、外径側に膨出形成するのが好適である。

20 膨出させる肉厚部 1 7 の厚みとしては、側壁 1 0 e の 1 . 2 倍 ~ 2 . 5 倍の範囲が漏液防止性と配設可能な厚みの観点から好ましい。

このような構成においても、肉厚部17が上記シート状ガスケット16と同様の作用を奏して同様の効果を奏することができる。

(第3の実施形態)

25 次に、本発明の第3の実施形態の密閉電池について、図3を参照して 説明する。

以上の実施形態の説明では、電池ケース2の開口部を、絶縁ガスケッ

ト7を介して封口ユニット8にて封口した例を示したが、本実施形態では絶縁ガスケット7の内部に、封口ユニット8に代えて、封口部材としてのPTC素子14とキャップ15を配置し、そのキャップ15の上面にシート状ガスケット16を配置している。

また、絶縁ガスケット7の底壁7aの上下には、開口部7c内で相互に中央部が接続された椀部11a、12aを有する上下一対の上弁体11と下弁体12からなる安全機構13が配設され、かつ受け板4上に、下弁体12との間の絶縁を行う絶縁板18が介装されている。この絶縁板18には開口部4aに対応する開口部18aが形成されている。その状態で電池ケース2の開口部2aの上端部をかしめている。

本実施形態においても、電池ケース 2'の開口部 2 a の上端部と封口部材としてのキャップ 1 5 との間に、シート状ガスケット 1 6 と絶縁ガスケット 7 の上壁 7 b とが二重に介在されることで、圧縮ポイントにおけるガスケットの総圧縮代を大きくとることができ、電池ケース 2 の開口部 2 a のかしめ誤差が多少あっても確実に必要なシール性を確保でき、漏液防止性に対して高い信頼性を得ることができる。

(第4の実施形態)

15

次に、本発明の第4の実施形態の密閉電池について、図4を参照して 説明する。

20 本実施形態の封口ユニット8においては、インナーガスケット10の底壁10aの上面の外周部に環状のシール突部10dが突設されるとともに、この底壁10aの上面上に、弾性反発係数がインナーガスケット10よりも大きいシート状ガスケット19を配置している。このシート状ガスケット19上に安全機構13の上弁体11が配置され、その上に25 封口部材としてのPTC素子14及びキャップ15とシート状ガスケット16が配置されている。

この状態で電池ケース2の開口部2bを内方にかしめることによって、

第1の実施形態と同様にインナーガスケット10の上壁10bとシート 状ガスケット16をキャップ15の上面との間で圧縮されて封口され、 さらにPTC素子14とフィルター9の底壁9aとの間で、インナーガ スケット10の底壁10aのシール突部10dによって弾性反発係数の 大きいシート状ガスケット19が圧縮されている。

かくして、本実施形態によれば、第1の実施形態による効果に加えて、 封口部材としてのPTC素子14とそれに対向するインナーガスケット 10の底壁10aに突設された環状のシール突部10dとの間の圧縮ポイントに弾性反発係数の大きいシート状ガスケット19が介装されていることによって高いシール性が確保され、高温状態などの苛酷な条件下で長時間保存してもシール突部10dが変形するのを防止でき、十分な 封口耐圧を確保することができる。

なお、本実施形態では、キャップ15の上のシート状ガスケット16 と、PTC素子14の下のシート状ガスケット19とを併用した例を示 したが、シート状ガスケット19のみを配置した構成であっても、その 効果を奏することができる。

(第5の実施形態)

次に、本発明の第5の実施形態の密閉電池について、図5を参照して 説明する。

20 上記第4の実施形態は、第1の実施形態と同様に、電池ケース2の開口部2aを絶縁ガスケット7を介して封口ユニット8にて封口した構成において、シート状ガスケット19を設けた例を示したが、本実施形態では、第3の実施形態と同様に、絶縁ガスケット7の内部に封口ユニット8に代えて封口部材としてPTC素子14とキャップ15とを配置した封口構成において、絶縁ガスケット7の底壁7aの上面の外周部に環状のシール突部7dを突設するとともに、この底壁7aの上面上に、弾性反発係数が絶縁ガスケット7よりも大きいシート状ガスケット19を

配置している。


本実施形態においても、第4の実施形態と同様に、封口部材としての PTC素子14とそれに対向する絶縁ガスケット7の底壁7aに突設された環状のシール突部7dとの間に弾性反発係数の大きいシート状ガスケット19が介装されていることによって高いシール性が確保され、高温状態などの苛酷な条件下で長時間保存してもシール突部7dが変形するのを防止でき、十分な封口耐圧を確保することができる。


産業上の利用可能性


 以上説明したとおり本発明の密閉電池よれば、電池ケースの開口部を 絶縁ガスケットを介して封口部材若しくは封口部材をフィルター内にイ ンナーガスケットを介してかしめてなる封口ユニットにて封口する際に、 封口部材上にシート状ガスケットを配置し、電池ケースの開口部を内方 にかしめて絶縁ガスケット及びシート状ガスケット、もしくは絶縁ガス
 ケット、シート状ガスケット及びインナーガスケットにて密閉封口する ことから、ガスケットの総圧縮代を大きくとり、多少のかしめ量誤差が あっても確実に必要なシール性を確保して漏液防止性に対する高い信頼 性を得ることに適している。

請求の範囲


- 1. 電池ケース(2)の開口部(2a)を絶縁ガスケット(7)を介して封口部材若しくは封口部材をフィルター(9)内にインナーガ スケット(10)を介してかしめてなる封口ユニット(8)にて封口した密閉電池において、封口部材上にシート状ガスケット(16)を配置し、電池ケース(2)の開口部を(2a)内方にかしめて絶縁ガスケット(7)及びシート状ガスケット(16)、もしくは絶縁ガスケット(7)、シート状ガスケット(16)及びインナーガスケット(10)にて密閉 10 封口した密閉電池。
 - 2. シート状ガスケット(16)は、絶縁ガスケット(7)、インナーガスケット(10)よりも弾性反発係数の大きい材料からなる請求の範囲第1項に記載の密閉電池。
- 3. 電池ケース(2)の開口部(2a)を絶縁ガスケット(7)を介して封口部材若しくは封口部材をフィルター(9)内にインナーガスケット(10)を介してかしめてなる封口ユニット(8)にて封口した密閉電池において、絶縁ガスケット(7)またはインナーガスケット(10)の上面の肉厚を厚くし、電池ケース(2)の開口部(2a)を内方にかしめて絶縁ガスケット(7)及びシート状ガスケット(16)、20 もしくは絶縁ガスケット(7)、シート状ガスケット(16)及びインナーガスケット(10)にて密閉封口した密閉電池。
- 4. 絶縁ガスケット (7) および/またはインナーガスケット (10) のかしめ加工時の圧縮ポイントに環状のシール突起部 (7d, 10d) を設けるとともにその上に前記ガスケット (7, 10) よりも 25 弾性反発係数が大きいシート状ガスケット (16) を配置した請求の範囲第1または第3項に記載の密閉電池。















WO 2004/105159 PCT/JP2004/004580

4 / 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004580

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01M2/02, 2/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
		· CONTINUE AND IN			
B. FIELDS S	EARCHED mentation searched (classification system followed by cla	essification symbols)			
Int.Cl	H01M2/02-2/08	·			
Jitsuyo Kokai J	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926–1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y		ectric Industrial	1:-4		
	Co., Ltd.), 04 August, 1995 (04:08.95), Claims; Fig. 1 (Family: none)	·			
Y	JP 2001-283795 A (Matsushita Co., Ltd.), 12 October, 2001 (12.10.01), Claims; Par. No. [0012] (Family: none)	Electric Industrial	1-4		
Y	JP 2003-7270 A (NOK Kabushik 10 January, 2003 (10.01.03), Claims; Figs. 3 to 6 (Family: none)	i Kaisha),	3,4		
× Further d	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the i "X" document of particular relevance; the	ation but cited to understand nvention		
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		considered novel or cannot be consisted when the document is taken alone	dered to involve an inventive		
special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such	step when the document is		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent to	art		
Date of the actual completion of the international search 02 July, 2004 (02.07.04)		Date of mailing of the international sear 20 July, 2004 (20.0	ch report 07.04)		
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/004580

(Continuation)	. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-357495 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 26 December, 2000 (26.12.00), Claims; Fig. 2 (Family: none)	4

國する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
Int. C1' H01M2/02, 2/08					
B. 調査を行った分野					
1M2/02-2/08					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	•			
, .					
	・ キャー スの間はみて体にの中二	関連する			
		請求の範囲の番号			
		• •			
│ │ IP 2001-283795 A(松下電器産業株式	会社),2001:10,12,	1-4			
JP 2003-7270 A(エヌオーケー株式会	社), 2003. 01. 10,	3, 4			
特許請求の範囲,図3-6 (ファミリー	なし)				
		lor to the			
		紙を容照。 			
	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	・ された文献であって			
頂日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、そ の理解のために引用するもの	発明の原理又は理論			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当影					
くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以			
│ 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明でā │「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 02.07.2004		2004			
	特許庁審査官(権限のある職員) 高木 正博	4 X 9 5 4 1			
	電話番号 03-3581-1101	内線 3477			
	1M2/02, 2/08	1M2/02,2/08 ファントファミリーに関する別の方面が関連を指すると、のの方ではなく、一般的技術水準を示す。 は他の特別な理由を依付すり、12の1、10、12、特許情報、の範囲、図3-6 (ファミリーなし)			

C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 2000-357495 A(松下電器産業株式会社), 2000. 12. 26, 特許請求の範囲, 図2 (ファミリーなし)	4	
		·	
	•		